





TITAN 5


Dichte	4,43 g/cm ³	
Vickershärte	341 HV	
Wärmeausdehnungskoeffizient (25 – 500 °C)	9,7 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Thermische Leitfähigkeit	6,7 W/(mK)	
Chemische Zusammensetzung (%)	Ti 90, Al 6, V 4, Fe, O	
Zugfestigkeit	860 MPa	
0,2 % Dehngrenze	790 MPa	
Ausdehnung	15 %	
E-Modul	114 GPa	
Schermodul	44 GPa	
Poissonzahl	0,342	
Schmelztemperatur	ca. 1600 °C	

Densità	4,43 g/cm ³	
Durezza Vickers	341 HV	
Coefficiente espansione termica (25 – 500 °C)	9,7 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Conducibilità termica	6,7 W/(mK)	
Composizione chimica (%)	Ti 90, Al 6, V 4, Fe, O	
Resistenza alla trazione	860 MPa	
Limite di dilatazione 0,2 %	790 MPa	
Dilatazione	15 %	
Modulo E	114 GPa	
Modulo di taglio	44 GPa	
Coefficiente di Poisson	0,342	
Temperatura di fusione	circa 1600 °C	

Density	4.43 g/cm ³	
Vickers hardness	341 HV	
Coefficient of thermal expansion (25 – 500 °C)	9.7 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Thermal conductivity	6.7 W/(mK)	
Chemical composition (%)	Ti 90, Al 6, V 4, Fe, O	
Tensile strength	860 MPa	
0.2 % – Limit of elasticity	790 MPa	
Expansion	15 %	
Modulus of elasticity	114 GPa	
Shear modulus	44 GPa	
Poisson's ratio	0.342	
Melting temperature	approximately 1600 °C	

TITAN 5

Densité	4,43 g/cm ³	
Dureté Vickers	341 HV	
Coefficient de dilatation thermique (25 – 500 °C)	9,7 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Conductivité thermique	6,7 W/(mK)	
Composition chimique (%)	Ti 90, Al 6, V 4, Fe, O	
Résistance à la traction	860 MPa	
Limite d'élasticité 0,2 %	790 MPa	
Expansion	15 %	
Module d'élasticité	114 GPa	
Module en cisaillement	44 GPa	
Coefficient de Poisson	0,342	
Température de fusion	environ 1600 °C	

Densidad	4,43 g/cm ³	
Dureza Vickers	341 HV	
Coefficiente de dilatación térmica (25 – 500 °C)	9,7 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Conductividad térmica	6,7 W/(mK)	
Composición química (%)	Ti 90, Al 6, V 4, Fe, O	
Resistencia a la tracción	860 MPa	
Límite elástico 0,2 %	790 MPa	
Dilatación	15 %	
Módulo elástico	114 GPa	
Módulo de cizalladura	44 GPa	
Coefficiente de Poisson	0,342	
Temperatura de fusión	aproximadamente 1600 °C	